

Minimalne parametry jakościowe oferowanego papieru:**Ad 1. PAPIER KSEROGRAFICZNY A4**

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	80	+/- 3.2
sztywność	mm/100	ISO 534	102	+/- 6
sztywność MD	mN	ISO 2493	-	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	-	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	300	+/- 100
wilgotność	%	ISO 287	-	+/- 0,7
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	MIN 94	-
jasność UV	%	ISO 2470-2	70	+/- 2,5
białość CIE	-	ISO 11475	170	2,5

Ad 2. PAPIER KSEROGRAFICZNY A4

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	80	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	107	+/- 3
sztywność MD	mN	ISO 2493	125	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	58	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	140	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	4,8	+/- 0,7
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	MIN 93	-
jasność UV	%	ISO 2470	114	+/- 1,5
białość CIE	-	ISO 11475	170	-

Ad 3. PAPIER KSEROGRAFICZNY A3

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	80	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	107	+/- 3
sztywność MD	mN	ISO 2493	125	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	58	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	140	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	4,8	+/- 0,7
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	MIN 93	-
jasność UV	%	ISO 2470	114	+/- 1,5
białość CIE	-	ISO 11475	170	-

Ad 4. PAPIER A4 KOLOROWY

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	80	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	105	+/- 3
sztywność MD	mN	ISO 2493	-	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	-	-

szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	230	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	-	-
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	-	-
jasność UV	%	ISO 2470	-	-
białość CIE	-	ISO 11475	-	-

Ad 5. PAPIER A4 KOLOROWY

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	160	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	214	+/- 3
sztywność MD	mN	ISO 2493	-	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	-	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	230	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	-	-
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	-	-
jasność UV	%	ISO 2470-2	-	-
białość CIE	-	ISO 11475	-	-

Ad 6. PAPIER A4 160g/m2

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	160	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	-	-
sztywność MD	mN	ISO 2493	-	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	-	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	-	-
wilgotność	%	ISO 287	-	-
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	-	-
jasność UV	%	ISO 2470	-	-
białość CIE	-	ISO 11475	160	-

Ad 7. PAPIER DO OCE LMF090

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	90	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	118	+/- 3
sztywność MD	mN	ISO 2493	140	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	50	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	120	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	4,3	+/- 0,7
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	MIN 96	-
jasność UV	%	ISO 2470	112	+/- 1,5
białość CIE	-	ISO 11475	169	-

Ad 8. PAPIER DO OCE LMF090

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	90	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	118	+/- 3

sztywność MD	mN	ISO 2493	140	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	50	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	120	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	4,3	+/- 0,7
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	MIN 96	-
jasność UV	%	ISO 2470	112	+/- 1,5
białość CIE	-	ISO 11475	169	-

Ad 9. PAPIER DO OCE LMF090

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	90	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	118	+/- 3
sztywność MD	mN	ISO 2493	140	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	50	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	120	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	4,3	+/- 0,7
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	MIN 96	-
jasność UV	%	ISO 2470	112	+/- 1,5
białość CIE	-	ISO 11475	169	-

10. PAPIER DO OCE LMF090

PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	WARTOŚĆ	ODCHYLENIA
gramatura	g/m ²	ISO 536	90	+/- 3
sztywność	mm/100	ISO 534	118	+/- 3
sztywność MD	mN	ISO 2493	140	-
sztywność CD	mN	ISO 2493	50	-
szorstkość	Ml/min	ISO 8791-2	120	+/- 50
wilgotność	%	ISO 287	4,3	+/- 0,7
nieprzeźroczystość	%	ISO 2471	MIN 96	-
jasność UV	%	ISO 2470	112	+/- 1,5
białość CIE	-	ISO 11475	169	-